



POROTON® 700 Klima 30 19 25 (sp. 25)

Scheda Tecnica

Caratteristiche fisiche e meccaniche del blocco

Dimensioni nominali del blocco = **cm 30×24,5×19** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **kg 10,5**

N° pezzi per pacco = **60**

Peso del pacco = **kg 630**

Percentuale di foratura ≤ **55%**

Peso specifico apparente del blocco = **720 kg/m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1610 kg/m³**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione dei fori = **8 N/mm²**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione ortogonale ai fori = **2 N/mm²**

Caratteristiche fisiche della muratura

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente: **16,5 e 67,5**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente: **kg/m² 197 e kg/m³ 804**

Quantitativi di malta^(*) per m² e m³ di muratura rispettivamente: **1 12,9 e 1 52,8 (kg/m² 23,3 e kg/m³ 95,1)**

(*) Quantitativi minimi calcolati con riferimento a condizioni convenzionali di posa

Caratteristiche termoigrometriche della parete intonacata

(1,5 cm intonaco interno conduttività 0,54 W/mK + 1,5 cm intonaco esterno conduttività 0,93 W/mK)

Trasmittanza **U = 0,744 W/m²K**

Conducibilità Termica Equivalente λ_{eq} = **0,218 W/mK**

Resistenza Termica **R = 1,131 m²K/W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria μ = **10 (adimensionale)**

Comportamento acustico della parete intonacata

(1,5 cm intonaco interno di massa vol. 1500 kg/m³ + 1,5 cm intonaco esterno di massa vol. 1800 kg/m³)

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 48 dB**

Comportamento al fuoco

EuroClasse A1 (Ex Classe 0 - non combustibile), EI 180 (), REI 120 (***)**

(**) Valore da tabella D.M. 16/02/2007, All. D (***) Valore da tabella Circ. 15/02/2008 MI Dip. VV.F., Prot. N. 1968

POROTON®