



## **POROTON® 800 Klima inc 30 h24**

### **Scheda Tecnica**

#### **Caratteristiche fisiche e meccaniche del blocco**

Dimensioni nominali del blocco = **cm 24,5×30×24** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **kg 15**

N° pezzi per pacco = **48**

Peso del pacco = **kg 720**

Percentuale di foratura ≤ **45%**

Peso specifico apparente del blocco = **880 kg/m<sup>3</sup>**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1610 kg/m<sup>3</sup>**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione dei fori = **10 N/mm<sup>2</sup>**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione ortogonale ai fori = **2 N/mm<sup>2</sup>**

#### **Caratteristiche fisiche della muratura**

N° blocchi per m<sup>2</sup> e m<sup>3</sup> di muratura rispettivamente: **16,5 e 55,1**

Peso muratura per m<sup>2</sup> e m<sup>3</sup> rispettivamente: **kg/m<sup>2</sup> 262 e kg/m<sup>3</sup> 874**

Quantitativi di malta<sup>(\*)</sup> per m<sup>2</sup> e m<sup>3</sup> di muratura rispettivamente: **17,9 e 126,5 (kg/m<sup>2</sup> 14,3 e kg/m<sup>3</sup> 47,6)**

(\*) Quantitativi minimi calcolati con riferimento a condizioni convenzionali di posa

#### **Caratteristiche termoigrometriche della parete intonacata**

**(1,5 cm intonaco interno conduttività 0,54 W/mK + 1,5 cm intonaco esterno conduttività 0,93 W/mK)**

Trasmittanza **U = 0,578 W/m<sup>2</sup>K**

Conducibilità Termica Equivalente  $\lambda_{eq}$  = **0,198 W/mK**

Resistenza Termica **R = 1,517 m<sup>2</sup>K/W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria  $\mu$  = **10 (adimensionale)**

#### **Comportamento acustico della parete intonacata**

**(1,5 cm intonaco interno di massa vol. 1500 kg/m<sup>3</sup> + 1,5 cm intonaco esterno di massa vol. 1800 kg/m<sup>3</sup>)**

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 50 dB**

#### **Comportamento al fuoco**

**EuroClasse A1 (Ex Classe 0 - non combustibile), EI 240 (\*\*), REI 180 (\*\*\*)**

(\*\*) Valore da tabella D.M. 16/02/2007, All. D (\*\*\*) Valore da tabella Circ. 15/02/2008 MI Dip. VV.F., Prot. N. 1968

**POROTON®**