



DOPPIO UNI

DOPPIO UNI 12x25x25

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 12 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	245 x 120 x 240
Peso		kg	6,0
Percentuale di foratura		%	≤45
Pezzi per pacco		n.	108
Peso medio del pacco		kg	648
Pezzi al m ² – Pezzi al m ³		n./m ² – n./m ³	16,1 – 134
Malta per m ²		dm ³ /m ²	6,6
Resistenza a compressione // ai carichi verticali	f _{bm}	N/mm ²	-
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	-
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	910
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,237

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			(spessore 12 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE			
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,269
Trasmittanza termica ⁽¹⁾	U	W/m ² K	1,509
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	110
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	1,130
Sfasamento	S	ore	4,63
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,749
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO			
Potere fonoisolante ⁽¹⁾	R _w	dB	44
Resistenza al fuoco ⁽¹⁾		minuti	EI 60
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE			
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ Parete intonacata

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

Giussani Enrico & Figli S.r.l.

Via Sicilia, 30 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362 508529 – Fax 0362 551747
www.giussanilaterizi.it – info@giussanilaterizi.it

POROTON®