



POROTON® KLIMA

POROTON® 600 Klima Inc 30

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 30 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	245 x 300 x 190
Peso		kg	9,4
Percentuale di foratura		%	≤60
Pezzi per pacco		n.	57
Peso medio del pacco		kg	536
Pezzi al m ² – Pezzi al m ³		n./m ² – n./m ³	20,7 – 69
Malta per m ²		dm ³ /m ²	9,9
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	5,0
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	1,0
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	670
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,181

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			(spessore 30 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE			
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,192
Trasmittanza termica ⁽²⁾	U	W/m ² K	0,562
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	215
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	W/m ² K	0,115
Sfasamento	S	ore	12,65
Fattore di attenuazione	fa	adim.	0,204
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO			
Potere fonoisolante ⁽²⁾	R _w	dB	48
Resistenza al fuoco ⁽²⁾		minuti	EI 240
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE			
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8

⁽²⁾ Parete intonacata

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



Giussani Enrico & Figli S.r.l.

Via Sicilia, 30 – 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362 508529 – Fax 0362 551747
www.giussanilaterizi.it – info@giussanilaterizi.it

Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

POROTON®