



Svizzero 30 19 25

Scheda Tecnica

Caratteristiche fisiche e meccaniche del blocco

Dimensioni nominali del blocco = **cm 25×30×19 cm** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **Kg 11**

N° pezzi per pacco = **60**

Peso del pacco = **Kg 660**

Percentuale di foratura <= **55%**

Peso specifico apparente del blocco = **750 Kg / m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1660 Kg / m³**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione dei fori = **10 N / mm²**

Resistenza a compressione del blocco per carico agente in direzione ortogonale ai fori = **2 N / mm²**

Resistenza a compressione della muratura = **4 N / mm²**

Resistenza a taglio della muratura = **0,4 N / mm²**

Caratteristiche fisiche della muratura

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente: **19,8 e 65,8**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente: **Kg 251,8 e 836,7**

Quantitativi di malta per m² e m³ di muratura rispettivamente: **l 18,9 e l 62,7 (Kg 34 e Kg 112,9)**

Caratteristiche termoigrometriche della parete intonacata (1,5 cm intonaco interno di conduttività 0,54 W/m K + 1,5 cm intonaco esterno di conduttività 0,93 W/m K)

Trasmittanza U = **0,622 W / m² K**

Conducibilità Termica Equivalente λ_{eq} = **0,215 W / m K**

Resistenza Termica R = **1,393 m² K / W**

Resistenza alla diffusione del vapore rispetto all'aria μ = **10 (adimensionale)**

Comportamento acustico della parete intonacata (1,5 cm intonaco interno di densità 1500 kg / m³ + 1,5 cm intonaco esterno di densità 1800 kg / m³)

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz = **50 dB**

Comportamento al fuoco

Classe 0 (non combustibile), **REI 180**